

SABBIA SILICEA

Selezione di inerti silicei naturali



Accedi ai nostri prodotti
con il tuo smartphone

Dati tecnici

Massa volumica apparente	2,67 Mg/cm ³
Assorbimento d'acqua	0,6 WA ₂₄
Cloruri	0,002%
Confezioni	sacchi da 25 kg - pallet da 1575 kg

IMPIEGO

La sabbia silicea della LOCATELLI INTONACI è una selezione accurata d'inerti silicei naturali, preventivamente lavati, di ottima qualità.

• **SABBIA T 15 (0.1-0.8 mm)** è utilizzata per lavori di restauro, nella costruzione di piccoli manufatti, per la sigillatura di massetti autobloccanti, di fughe di pavimenti in pietra o in miscelazione con grassello di calce per la creazione di stabilitura bagnata nel rapporto di 1:1.

• **SABBIA T 110 (0.1-1.2 mm)** è utilizzata nella costruzione di piccoli manufatti, per la sigillatura di massetti autobloccanti, per la sabbatura di piccoli manufatti, di fughe di pavimenti in pietra.

• **SABBIA T 115 (0.1-1.6 mm)** è utilizzata per lavori di restauro, miscelata con cemento e calce per la realizzazione di malta da muratura e per la sabbatura di manufatti cementizi, ferro e legno.

ANALISI CHIMICA

Silice (SiO ₂)	83,28%
Ferro (Fe ₂ O ₃)	2,10%
Alluminio (Al ₂ O ₃)	6,62%
Calcio (CaO)	1,19%
Magnesio (MgO)	1,47%
Sodio (Na ₂ O)	2,00%
Potassio (K ₂ O)	2,04%

