

MURAL SOL **M60** terra di siena



**Malta antica per
muratura faccia a vista
e intonaco.**

**MURAL SOL M60
TERRA DI SIENA**

MURAL SOL M60 TERRA DI SIENA è una malta antichizzata che ripropone i materiali usati in passato. MURAL SOL M60 TERRA DI SIENA con la colorazione naturale è ideale per costruzioni faccia a vista, posa e fughe di pietre e applicazione di intonaci dal tipico colore tradizionale giallo ocra.

MURAL SOL M60

terra di siena

DATI TECNICI:

Consistenza	Polvere
Colore	Giallo ocra (Terra di Siena)
Rapporto d' impasto	18 lt. circa di acqua ogni 100 kg. di prodotto
Peso specifico	1500 kg/mc
Granulometria	0 - 1,5 mm
Tempo di lavorabilità	4 ore circa a 20°C
Spessore massimo di applicazione	1,5 cm
Resistenza a compressione	Dopo 28 gg > 65 Kg cmq
Classe	M3
Consumo	15 Kg /mq per ogni cm di spessore
Temperatura di utilizzo	+ 6°C +30°C
Conservazione	6 mesi in luogo asciutto
Confezioni	Sacchi da 25 Kg Pallet da 1500 Kg

VOCI DI CAPITOLATO:

Per la muratura di blocchi e mattoni faccia a vista, vetro mattone, per la muratura tradizionale di pareti interne ed esterne in laterizio, blocchi in calcestruzzo e l'intonacatura delle pareti esterne utilizzare MURAL SOL M60 TERRA DI SIENA della ditta LOCATELLI INTONACI, premiscelato a secco a base di inerti selezionati, leganti idraulici e terre naturali.

Le informazioni ivi contenute si basano sulla nostra conoscenza alla data di pubblicazione. Pertanto l'utilizzatore si deve assicurare dell'idoneità del prodotto per l'uso previsto assumendosi le sue responsabilità in caso di uso improprio. Locatelli Intonaci si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche senza preavviso alcuno.

IMPIEGO:

MURAL SOL M60 TERRA DI SIENA, è una malta antica pronta all'uso che viene utilizzata per muratura faccia a vista, posa e fughe di pietre, per muratura di pareti interne ed esterne in laterizio, blocchi in calcestruzzo, come intonaco per esterni, per la posa di vetro mattoni. Per la sua particolare granulometria consente una perfetta stilatura delle fughe.

PREPARAZIONE:

MURAL SOL M60 TERRA DI SIENA va miscelato in betoniera per circa 3 minuti dosando 4-5 litri d'acqua per ogni sacco da 25 kg, fino ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi.

APPLICAZIONE:

Prima di applicare MURAL SOL M60 TERRA DI SIENA accertarsi che il supporto sia consistente, privo di polvere, oli e grassi ed efflorescenze.

- MURATURA FACCIA A VISTA:

Per limitare la formazione di efflorescenze si consiglia di immergere i mattoni per 2-3 ore in acqua, togliendoli mezz'ora prima del loro utilizzo. Dopo aver preparato l'impasto e posizionato allineamento e piombi provvedere alla posa dei mattoni o della pietra, eseguendone un corretto allettamento. Terminata la posa eseguire la stilatura delle fughe con l'apposito ferro.

- MALTA DA MURATURA TRADIZIONALE:

Il laterizio deve essere privo di efflorescenze, libero da polveri, oli e grassi.

In presenza di temperature elevate si consiglia di bagnare bene il laterizio o il blocco prima della posa, quindi allettare la malta dopo aver posizionato allineamento e piombi.

- MALTA DA RINZAFFO E INTONACO:

Le superfici friabili devono essere spazzolate accuratamente fino a rimuovere le parti in distacco. MURAL SOL M60 TERRA DI SIENA va applicato con uno spessore di circa 1,5 cm per mano, avendo cura di lasciare asciugare il prodotto prima di posare la mano successiva.

AVVERTENZE:

- Non mescolare MURAL SOL M60 TERRA DI SIENA con altri prodotti per non alterare le sue caratteristiche specifiche.
- Non aggiungere acqua a presa iniziata.
- Proteggere l'intonaco dal gelo per almeno 3 giorni dalla posa.
- Applicare a temperature comprese tra i 6°C e i 30°C.



Sede amministrativa e stabilimento:

24023 CLUSONE (Bg) - Via Cesare Battisti, 3

Tel. 034.621.503 Fax 034.624.426

Stabilimento: 24020 RANICA (Bg) - Via Colleoni, 1

Tel. 035.4536451 Fax 035.4536147

www.locatelliintonaci.it - info@locatelliintonaci.it