



ADESIVO-RASANTE BIANCO PER PANNELLI ISOLANTI IN EPS, LANE MINERALI E SUGHERO. RASANTE MINERALE SPECIFICO PER RASATURE DI SUPERFICI, RECUPERO FACCIE, RASATURA CALCESTRUZZO



Accedi ai nostri prodotti
con il tuo smartphone



Voci di Capitolato

La rasatura di superfici irregolari in interni ed esterni viene effettuata con PR BIANCO ILLETACOL o PR BIANCO FIBRATO ILLETACOL COLLANTE - RASANTE LOCATELLI, a base di leganti idraulici e inerti selezionati, con granulometria massima di 0.7 mm. Dopo un tempo di attesa di circa 7 giorni si potrà procedere all'applicazione delle finiture colorate MURALCOLOR LOCATELLI.

Dati tecnici

Conforme alla norma EN 1504-3 e EN 998-1

Consistenza	polvere
Colore	bianco
Rapporto d'impasto	25 kg d'acqua per ogni 100 kg di prodotto
Tempo di vita dell'impasto	3 ÷ 4 ore
Tempo di attesa per il rivestimento	circa 7 giorni
Adesione	1,0 N/mm ² - FP: B
Spessore di applicazione	4 - 5 mm con spatola d'acciaio
Resistenza alla diffusione del vapore	μ 15/35 valore tabellare
Conducibilità termica (λ)	0,61 W/mK (valore tabulato P=50%)
Consumo come collante*	4/6 Kg/m ²
Consumo come rasante*	1,5 - 3 Kg/m ²
Categoria	GP - CSIV - W1 R1 secondo la EN 1504-3
Granulometria	0.7 mm
Temperatura di impiego	+6°C / +35°C
Conservazione	12 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro
(informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)	
Confezioni	sacchi da 25 Kg - pallet da 750 - 1500 Kg

* Consumo in funzione delle condizioni del sottofondo

IMPIEGO

PR BIANCO ILLETACOL e PR BIANCO FIBRATO ILLETACOL sono stati studiati appositamente come COLLANTI per pannelli isolanti in EPS, lane minerali, sughero, sia in interno che in esterno, per la rasatura di pannelli isolanti, superfici irregolari in esterno e interno, come rasanti per calcestruzzo in conformità alla norma UNI EN 1504-3. Possono essere rivestiti da finiture colorate MURALCOLOR o da ogni tipo di pittura, previo utilizzo di primer idonei.

Può essere applicato su:

intonaci calce-cemento, calcestruzzo, rivestimenti plastici (assicurarsi che lo stesso sia consistente e ben ancorato, cartongesso (trattare con primer MURALFISS).

La composizione di PR BIANCO FIBRATO ILLETACOL con presenza di fibre resistenti agli alcali ne permette l'utilizzo per la rasatura di intonaci senza l'ausilio di rete in fibra di vetro.

PREPARAZIONE

PR BIANCO ILLETACOL e PR BIANCO FIBRATO ILLETACOL vanno miscelati con il 25% circa di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti, rimescolare ed applicare.

APPLICAZIONE

Prima della sua applicazione assicurarsi che le superfici siano consistenti, prive di polvere, oli e grassi.

PR BIANCO ILLETACOL:

Si consiglia di effettuare le operazioni di posa su supporti

che abbiano almeno 30 giorni di invecchiamento.

COLLANTE:

Prima di incollare i pannelli isolanti lasciare riposare l'impasto per 10 minuti ed applicare utilizzando una spatola d'acciaio dentata nei seguenti modi:

1. Su tutto il dorso del pannello;
2. Sul perimetro ed in alcuni punti del pannello.
3. Su tutta la parete trattando una piccola superficie per volta.

RASANTE:

Per la rasatura di vari supporti (intonaco, calcestruzzo, gesso etc.) si consiglia, per evitare le fessurazioni dovute al differente modulo elastico dei materiali, di affogare una rete in fibra di vetro da 145 o 160 g/m².

Nel caso di supporti a base gesso, o superfici in calcestruzzo molto lisce, applicare prima del rasante PR BIANCO ILLETACOL il nostro primer MURALFISS.

PR BIANCO FIBRATO ILLETACOL:

Applicare PR BIANCO FIBRATO ILLETACOL utilizzando una spatola d'acciaio in uno spessore di 4 - 5 millimetri per mano, eventualmente ripassare una seconda mano dove sia necessario.



N.B.: Per la posa di rivestimenti colorati attendere che il prodotto sia perfettamente essiccato (circa 7 gg.) a seconda dello spessore applicato e delle condizioni atmosferiche.

Il prodotto è conforme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea EAD 040083-00-0404 (già ETAG 004 - European Technical Approval Guideline) come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto ETICS (External Thermal Insulation Composite System)

AVVERTENZE

- Applicare a temperature comprese tra i 6° C e 35° C.
- Non mescolare ILLETACOL PR Bianco e PR bianco fibrato con altre sostanze.
- Non aggiungere acqua al prodotto in fase di indurimento
- Non applicare il prodotto in presenza di forte vento e in pieno sole
- Proteggere il materiale fresco dalla pioggia, dal gelo e dalla rapida essiccazione.